

KARTA KATALOGOWA

UNICERAM 830 _ PODKŁAD WODOROZPUSZCZALNY

1.OPIS:

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, gruntowa warstwa epoksydowa.

2.ZAKRES STOSOWANIA:

Uniwersalny system gruntowo-powłokowy. Stosowany także jako warstwa gruntowa na naniesione wcześniej wielokrotne powłoki.
Środek bezrozpuszczalnikowy - stąd też jego przydatność do zastosowań w dziedzinie środków spożywczych, w zamkniętych pomieszczeniach lub tam gdzie występuje groźba pożaru.

3. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Dostawy są realizowane na zamówienie klienta, skierowane do naszego BIURA (adres j.w.)
Kolor materiału: białym.
Opakowanie: 2,5L lub 20L

4.STOSUNEK MIESZANIA:

Baza do utwardzacza = 3 : 2, objętościowo.
Technika mieszanie; wymagane jest powolne mieszanie w celu ułatwienia przebiegu reakcji molekularnej.
Mieszać tylko taką porcją jaką się wymaluje w czasie 2 godz.

5.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni oraz elementy starej farby, grożące odprysnięciem.
Powierzchnie zaolejone i zatłuszczone zmyć specjalnym odtłuszczaczem (najlepiej CZYSZCIVO "UNIREP 94").
Piaskowanie nie wymagane.

6.NAKŁADANIE:

Zaleca się nakładanie przy użyciu pistoletu hydrodynamicznego lub pistoletu na sprężone powietrze. Można też stosować nanoszenie pędzlem dobrej jakości lub rolką (przy czym to ostatnie daje cieńszą warstwę).
Nigdy nie nakładać przy temperaturze otoczenia powyżej 3°C i wilgotności powietrza powyżej 85%.
Wprawdzie materiał jest dostarczany w postaci gotowej do stosowania jednak w przypadkach koniecznych można go rozcieńczyć wodą(max. Do 10%).

7.DANE APLIKACYJNE:

Czas użycia	2 godz.
Stan półsuchy (tzw. "suchy dotyk")	4 godz.
Minimalny czas do nałożenia drugiej warstwy	8 godz.
Maksymalny czas do nałożenia drugiej warstwy	72 godz.
utwardzenie	24 godz.
Pełne utwardzenie chemiczne	7 dni
Grubość nałożonej warstwy	90 µm w stanie mokrym 40 µm w stanie suchym
wydajność	10m ² /l przy jednej warstwie grubości 40µm

8.ZALECENIA SPECJALNE:

- * czas przechowywania nieograniczony
- * podczas nakładania należy zatroszczyć się o dostateczną wentylację;
- * unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą;
- * używane do aplikacji narzędzia należy natychmiast umyć w rozcieńczalniku UNIREP SA 65

Przedstawiciel Handlowy
PI-BETA PETROCHEMIE
Mobile; +48 730523294
www.iduna.com.pl
biuro@iduna.com.pl

9.ATESTY:

EU

* BTTG WIRA nr 27304/040/B z 15.10.90 - nie rozprzestrzenianie się fali ognia

USA

* FDA nr 491/186 z 23.04.91 - dekontaminacja oraz EW/0499

* CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY nr 3100-3/E 198

* US DEPARTAMENT of AGRICULTURE nr CERTIFICATION